低放射三層複層ガラス（中空層の厚さが６ミリメートル以上であってガスが封入されているもの）	日射取得型	0.59	0.37	0.14	1.70
	日射遮蔽型	0.37	0.25	0.10	
低放射三層複層ガラス（中空層の厚さが９ミリメートル以上であるもの）	日射取得型	0.59	0.37	0.14	1.70
	日射遮蔽型	0.37	0.25	0.10	
低放射複層ガラス（中空層の厚さが12ミリメートル以上であってガスが封入されているもの）	日射取得型	0.64	0.38	0.15	1.90
	日射遮蔽型	0.40	0.26	0.11	
低放射複層ガラス（中空層の厚さが10ミリメートル以上であるもの）	日射取得型	0.64	0.38	0.15	2.33
	日射遮蔽型	0.40	0.26	0.11	
低放射複層ガラス（中空層の厚さが８ミリメートル以上12ミリメートル未満であってガスが封入されているもの）	日射取得型	0.64	0.38	0.15	2.33
	日射遮蔽型	0.40	0.26	0.11	
遮熱複層ガラス（中空層の厚さが10ミリメートル以上であるもの）	熱線反射ガラス１種	0.61	0.33	0.14	2.91
	熱線反射ガラス２種	0.38	0.24	0.10	
	熱線反射ガラス３種	0.16	0.12	0.06	
	熱線吸収板ガラス２種	0.52	0.28	0.12	
複層ガラス（中空層の厚さが10ミリメートル以上であるもの）	熱線反射ガラス又は熱線吸収板ガラス以外	0.79	0.38	0.17	
低放射複層ガラス（中空層の厚さが５ミリメートル以上10ミリメートル未満であるもの）	日射取得型	0.64	0.38	0.15	2.91
	日射遮蔽型	0.40	0.26	0.11	
低放射複層ガラス（中空層の厚さが４ミリメートル以上７ミリメートル未満であってガスが封入されているもの）	日射取得型	0.64	0.38	0.15	2.91
	日射遮蔽型	0.40	0.26	0.11	
遮熱複層ガラス（中空層の厚さが６ミリメートル以上10ミリメートル未満であるもの）	熱線反射ガラス１種	0.61	0.33	0.14	3.49
	熱線反射ガラス２種	0.38	0.24	0.10	
	熱線反射ガラス３種	0.16	0.12	0.06	
	熱線吸収板ガラス２種	0.52	0.28	0.12	
複層ガラス（中空層の厚さが６ミリメートル以上10ミリメートル未満であるもの）	熱線反射ガラス又は熱線吸収板ガラス以外	0.79	0.38	0.17	
単板ガラス	熱線反射ガラス１種	0.68	0.35	0.16	6.51
	熱線反射ガラス２種	0.49	0.30	0.13	
	熱線反射ガラス３種	0.23	0.20	0.08	
	熱線吸収板ガラス２種	0.63	0.34	0.15	
	熱線反射ガラス又は熱線吸収板ガラス以外	0.88	0.38	0.19	
一重構造の建具で、木又はプラスチックと金属の複合材料製であるもの	低放射複層ガラス（中空層の厚さが16ミリメートル以上であってガスが封入されているもの）	日射取得型	0.64	0.38	0.15	2.15
		日射遮蔽型	0.40	0.26	0.11	
	低放射複層ガラス（中空層の厚さが10ミリメートル以上であるもの）	日射取得型	0.64	0.38	0.15	2.33
		日射遮蔽型	0.40	0.26	0.11	
	低放射複層ガラス（中空層の厚さが８ミリメートル以上16ミリメートル未満であってガスが封入されているもの）	日射取得型	0.64	0.38	0.15	2.33
		日射遮蔽型	0.40	0.26	0.11	
	低放射複層ガラス（中空層の厚さが５ミリメートル以上10ミリメートル未満であるもの）	日射取得型	0.64	0.38	0.15	3.49
		日射遮蔽型	0.40	0.26	0.11	

第明治三十種五郵年三月物三十一認可日