第明治三十種郵便物認可

		低放射複層ガラス（中空層の厚さが４ミリメートル以上７ミリメートル未満であってガスが封入されているもの）	日射取得型	0.64	0.38	0.15	3.49
			日射遮蔽型	0.40	0.26	0.11	
		遮熱複層ガラス（中空層の厚さが10ミリメートル以上であるもの）	熱線反射ガラス１種	0.61	0.33	0.14	3.49
			熱線反射ガラス２種	0.38	0.24	0.10	
			熱線反射ガラス３種	0.16	0.12	0.06	
			熱線吸収板ガラス２種	0.52	0.28	0.12	
		複層ガラス（中空層の厚さが10ミリメートル以上であるもの）	熱線反射ガラス又は熱線吸収板ガラス以外	0.79	0.38	0.17	
		遮熱複層ガラス（中空層の厚さが６ミリメートル以上10ミリメートル未満であるもの）	熱線反射ガラス１種	0.61	0.33	0.14	4.07
			熱線反射ガラス２種	0.38	0.24	0.10	
			熱線反射ガラス３種	0.16	0.12	0.06	
			熱線吸収板ガラス２種	0.52	0.28	0.12	
		複層ガラス（中空層の厚さが６ミリメートル以上10ミリメートル未満であるもの）	熱線反射ガラス又は熱線吸収板ガラス以外	0.79	0.38	0.17	
	一重構造の建具で、金属製熱遮断構造であるもの	低放射複層ガラス（中空層の厚さが10ミリメートル以上であるもの）	日射取得型	0.64	0.38	0.15	2.91
			日射遮蔽型	0.40	0.26	0.11	
		低放射複層ガラス（中空層の厚さが８ミリメートル以上であってガスが封入されているもの）	日射取得型	0.64	0.38	0.15	2.91
			日射遮蔽型	0.40	0.26	0.11	
		低放射複層ガラス（中空層の厚さが６ミリメートル以上10ミリメートル未満であるもの）	日射取得型	0.64	0.38	0.15	3.49
			日射遮蔽型	0.40	0.26	0.11	

		低放射複層ガラス（中空層の厚さが４ミリメートル以上７ミリメートル未満であってガスが封入されているもの）	日射取得型	0.64	0.38	0.15	3.49
			日射遮蔽型	0.40	0.26	0.11	
		遮熱複層ガラス（中空層の厚さが10ミリメートル以上であるもの）	熱線反射ガラス１種	0.61	0.33	0.14	3.49
			熱線反射ガラス２種	0.38	0.24	0.10	
			熱線反射ガラス３種	0.16	0.12	0.06	
			熱線吸収板ガラス２種	0.52	0.28	0.12	
		複層ガラス（中空層の厚さが10ミリメートル以上であるもの）	熱線反射ガラス又は熱線吸収板ガラス以外	0.79	0.38	0.17	
		遮熱複層ガラス（中空層の厚さが６ミリメートル以上10ミリメートル未満であるもの）	熱線反射ガラス１種	0.61	0.33	0.14	4.07
			熱線反射ガラス２種	0.38	0.24	0.10	
			熱線反射ガラス３種	0.16	0.12	0.06	
			熱線吸収板ガラス２種	0.52	0.28	0.12	
		複層ガラス（中空層の厚さが６ミリメートル以上10ミリメートル未満であるもの）	熱線反射ガラス又は熱線吸収板ガラス以外	0.79	0.38	0.17	
	一重構造の建具で、金属製であるもの	低放射複層ガラス（中空層の厚さが10ミリメートル以上であるもの）	日射取得型	0.64	0.38	0.15	3.49
			日射遮蔽型	0.40	0.26	0.11	
		低放射複層ガラス（中空層の厚さが８ミリメートル以上であってガスが封入されているもの）	日射取得型	0.64	0.38	0.15	3.49
			日射遮蔽型	0.40	0.26	0.11	
		低放射複層ガラス（中空層の厚さが５ミリメートル以上10ミリメートル未満であるもの）	日射取得型	0.64	0.38	0.15	4.07
			日射遮蔽型	0.40	0.26	0.11	