			単板ガラス	熱線反射ガラス３種	0.23	0.20	0.08	6.51
				熱線吸収板ガラス２種	0.63	0.34	0.15	
				熱線反射ガラス又は熱線吸収板ガラス以外	0.88	0.38	0.19	
窓	二重構造の建具で、一方の建具が木製又はプラスチック製であり、一方の建具が金属製であるもの		単板ガラスと低放射複層ガラス（中空層の厚さが12ミリメートル以上であるもの）を組み合わせたもの	日射取得型	0.60	0.38	0.14	1.90
				日射遮蔽型	0.46	0.34	0.12	
			単板ガラスと複層ガラス（中空層の厚さが12ミリメートル以上であるもの）を組み合わせたもの		0.72	0.39	0.17	2.33
			単板ガラスと低放射複層ガラス（中空層の厚さが６ミリメートル以上12ミリメートル未満であるもの）を組み合わせたもの	日射取得型	0.60	0.38	0.14	2.33
				日射遮蔽型	0.46	0.34	0.12	
			単板ガラス２枚を組み合わせたもの		0.80	0.39	0.17	2.91
	二重構造の建具で、金属製建具と金属製建具から成り、建具の枠の合部が熱遮断構造であるもの。		単板ガラス２枚を組み合わせたもの		0.80	0.39	0.17	3.49
	木製建具で、断熱積層構造であるもの		低放射複層ガラス（中空層の厚さが10ミリメートル以上であるもの）又はガラスのないもの		0.079			2.33
			三層複層ガラス（中空層の厚さが12ミリメートル以上であるもの）		0.079			2.33
			低放射複層ガラス（中空層の厚さが４ミリメートル以上７ミリメートル未満であってガスが封入されているもの）	日射取得型	0.64	0.38	0.15	4.07
				日射遮蔽型	0.40	0.26	0.11	
			遮熱複層ガラス（中空層の厚さが10ミリメートル以上であるもの）	熱線反射ガラス１種	0.61	0.33	0.14	4.07
				熱線反射ガラス２種	0.38	0.24	0.10	
				熱線反射ガラス３種	0.16	0.12	0.06	
				熱線吸収板ガラス２種	0.52	0.28	0.12	
			複層ガラス（中空層の厚さが10ミリメートル以上であるもの）	熱線反射ガラス又は熱線吸収板ガラス以外	0.79	0.38	0.17	
			遮熱複層ガラス（中空層の厚さが４ミリメートル以上10ミリメートル未満であるもの）	熱線反射ガラス１種	0.61	0.33	0.14	4.65
				熱線反射ガラス２種	0.38	0.24	0.10	
				熱線反射ガラス３種	0.16	0.12	0.06	
				熱線吸収板ガラス２種	0.52	0.28	0.12	
			複層ガラス（中空層の厚さが４ミリメートル以上10ミリメートル未満であるもの）	熱線反射ガラス、熱線吸収板ガラス以外	0.79	0.38	0.17	
			単板ガラス２枚を組み合わせたものであって、ガラスの内法間隔が12ミリメートル以上であるもの		0.79	0.38	0.17	4.07
			単板ガラス２枚を組み合わせたものであって、ガラスの内法間隔が６ミリメートル以上12ミリメートル未満であるもの		0.79	0.38	0.17	4.65
				熱線反射ガラス１種	0.68	0.35	0.16	
				熱線反射ガラス２種	0.49	0.30	0.13	