6811　1，3―ジオキソ―1，3―ジヒドロイソベンゾフラン―5―カルボン酸・4，4′―［プロパン―2，2―ジイルビス（4，1―フェニレンオキシ）］ジアニリン・2，2′，6，6′―テトライソプロピル―4，4′―メチレンジアニリン・2，2′，6―トリイソプロピル―6′―プロパン―1―イル―4，4′―メチレンジアニリン重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)―3222

6812　ビフェニル―4，4′―ジオール・α―{［3―（4―ヒドロキシ―3―メトキシフェニル）プロパン―1―イル］（ジメチル）シリル}―ω―［3―（4―ヒドロキシ―3―メトキシフェニル）プロパン―1―イル］ポリ（n＝10～1,000）［オキシ（ジメチルシランジイル）］・ホスゲン・4，4′―（プロパン―2，2―ジイル）ジフェノール重縮合物の両末端4―*tert*―ブチルフェノール付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)―3223

6813　アクリルアミド・アクリル酸・ブタ―1，3―ジエン・スチレン共重合物（架橋構造）（数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)―3242

6814　カリウム＝メタノラート　(2)―4128

6815　α，α′―（2，2′，3，3′，5，5′―ヘキサメチルビフェニル―4，4′―ジイル）ビス｛ω―ヒドロキシポリ［オキシ（3，5―ジメチル―1，4―フェニレン）］｝　(7)―3224

6816　1―［（{1―［9―エチル―6―（2―メチルベンゾイル）―9*H*―カルバゾール―3―イル］エチリデン｝アミノ）オキシ］エタノンを主成分とする、［（アセチル＝クロリド、9―エチル―9*H*―カルバゾール及び2―メチルベンゾイル＝クロリドの反応生成物）のヒドロキシアンモニウム＝クロリドによるアセチル基の部分オキシム化物］のヒドロキシ基の部分アセチル化物　(5)―6977

6817　2，2′―ジアリル―4，4′―（プロパン―2，2―ジイル）ジフェノールとα―（ジメチルシリル）―ω―ヒドロポリ［オキシ（ジメチルシランジイル）］の反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)―3225

6818　［5，5′―ビイソベンゾフラン］―1，1′，3，3′―テトラオン・4，4′―オキシジアニリン・4，4′―（1，4―フェニレンジオキシ）ジアニリン重縮合物（ポリイミドに限る。）（数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)―3226

6819　ポリ（n＝2～10）グリセリンへの3，6―ジメチル―1，4―ジオキサン―2，5―ジオン及びオキセパン―2―オン開環重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)―3227

6820　アクリル酸・ブタン―1―イル＝アクリラート・ブタン―1―イル＝メタクリラート・2―エチルヘキサン―1―イル＝アクリラート・2―ヒドロキシエチル＝アクリラート・ビニル＝アセタート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)―3243

6821　アクリルアミド・アクリル酸・ブタ―1，3―ジエン・2―ヒドロキシエチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（架橋構造）（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)―3244

6822　アクリル酸・ブタ―1，3―ジエン・2―ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリルアミド・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（架橋構造）（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)―3245

6823　アクリル酸・1，7，7―トリメチルビシクロ［2．2．1］ヘプタン―2―イル＝アクリラート・ブタン―1―イル＝アクリラート・4―イソプロペニルフェノール・メタクリル酸共重合物のオキシラン―2―イルメチル＝メタクリラート部分付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)―3246

6824　アクリル酸オクタデシル・2，4，6―トリス（アリルオキシ）トリアジン・メタクリル酸＝2―（3，5―ジメチルピラゾール―1―カルボキサミド）エチル・メタクリル酸＝3，3，4，4，5，5，6，6，7，7，8，8，8―トリデカフルオロオクチル共重合物（架橋構造）（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)―3247

6825　アクリル酸・α―［4―アルキル（C＝9；直鎖及び分岐を含む。）―2―（プロパ―1―エン―1―イル）フェニル］―ω―ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・スチレン・4―ビニルベンゼンスルホン酸ナトリウム・メタクリル酸・メタクリル酸メチル共重合物のナトリウム塩（分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)―3228

6826　（アゼパン―2―オン重付加物とそのアミノ末端1―イソシアナトオクタデカン付加物）とそのカルボニル末端*N*，*N*′―エチレンジステアルアミド付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)―3229

6827　（{ビス（4―イソシアナトシクロヘキサン―1―イル）メタン・［2，2′―イミノジエタノール・1，6―ジイソシアナトヘキサン・α―ヒドロ―ω―メトキシポリ（n＝5～25）（オキシエチレン）重付加物（末端ヒドロキシ基）］・α―［5―ヒドロキシペンタン―1―イル（又は6―ヒドロキシヘキサン―1―イル）］―ω―ヒドロキシ―ポリ（n＝5～15）（オキシカルボニルオキシヘキサン―1，6―ジイル／オキシカルボニルオキシペンタン―1，5―ジイル）重付加物（両末端イソシアナト基）｝・*N*―｛3―［ジメトキシ（メチル）シリル］プロパン―1―イル｝エチレンジアミン・ヘキサン―1，6―ジイルジアミン重付加物）の脱メタノール反応生成物（数平均分子量が1,000以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)―3230

6828　3―（3―アミノフェノキシ）―*N*―｛3―［3―（3―アミノフェノキシ）フェノキシ］フェニル｝アニリン・3，3′―（1，3―フェニレンジオキシ）ジアニリン・4，4′―［プロパン―2，2―ジイルビス（4，1―フェニレンオキシ）］ビス（イソベンゾフラン―1，3―ジオン）・4，5′―［プロパン―2，2―ジイルビス（4，1―フェニレンオキシ）］ビス（イソベンゾフラン―1，3―ジオン）・5，5′―［プロパン―2，2―ジイルビス（4，1―フェニレンオキシ）］ビス（イソベンゾフラン―1，3―ジオン）・｛4，4′―［プロパン―2，2―ジイルビス（4，1―フェニレンオキシ）］ビス（イソベンゾフラン―1，3―ジオン）のメチルアミン縮合物｝・｛4，5′―［プロパン―2，2―ジイルビス（4，1―フェニレンオキシ）］ビス（イソベンゾフラン―1，3―ジオン）のメチルアミン縮合物｝・｛5，5′―［プロパン―2，2―ジイルビス（4，1―フェニレンオキシ）］ビス（イソベンゾフラン―1，3―ジオン）のメチルアミン縮合物｝重縮合物（ポリイミドに限る。）（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)―3231

6829　ブチル＝アクリラート・デカ―1―エン・フラン―2，5―ジオン・マレイン酸・メタクリル酸・スチレン共重合物と2―（2―エトキシエトキシ）エタノール及び2―メチルプロパン―1―オールの部分エステル化物（水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)―3248

6830　2―エチルヘキサン―1―イル＝アクリラート・2―ヒドロキシエチル＝アクリラート共重合物の2―イソシアナトエチル＝メタクリラート部分付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)―3249

6831　4，4′―（シクロヘキサン―1，1―ジイル）ジフェノール・α―［3―（2―ヒドロキシフェニル）プロパン―1―イル（ジメチル）シリル］―ω―［3―（2―ヒドロキシフェニル）プロパン―1―イル］ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル）］・ホスゲン重縮合物の両末端α―［3―（2―ヒドロキシフェニル）プロパン―1―イル（ジメチル）シリル］―ω―メチルポリ［オキシ（ジメチルシランジイル）］エステル化物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)―3232