シアン化ベンジル（液体）	PHENYLACETONITRILE, LIQUID	2470	6.1	–	–	M	3	E1	Y642	2ℓ	655	60ℓ	663	220ℓ	–
シアン化水素（安定剤が入っていないもの）	Hydrogen cyanide, unstabilized	–	–	–	–	–	–	–	–	–	積載禁止	–	積載禁止	–	–
ジイソブチリルパーオキサイド（濃度が32質量%を超え52質量%以下で、希釈液A又はBを48質量%以上含有するもの）	Diisobutyryl peroxide, more than 32% and not more than 52%, when with 48% or more diluent Type A or B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	積載禁止	–	積載禁止	–	–
ジイソブチルアミン	DIISOBUTYLAMINE	2361	3	–	8	G Q	3	E1	Y342	1ℓ	354	5ℓ	365	60ℓ	–
ジイソブチルケトン	DIISOBUTYL KETONE	1157	3	–	–	G	3	E1	Y344	10ℓ	355	60ℓ	366	220ℓ	–
ジイソブチレン（異性体化合物）	DIISOBUTYLENE, ISOMERIC COMPOUNDS	2050	3	–	–	G	2	E2	Y341	1ℓ	353	5ℓ	364	60ℓ	–
ジイソプロピルアミン	DIISOPROPYLAMINE	1158	3	–	8	G Q	2	E2	Y340	0.5ℓ	352	1ℓ	363	5ℓ	–
ジイソプロピルエーテル	DIISOPROPYL ETHER	1159	3	–	–	G	2	E2	Y341	1ℓ	353	5ℓ	364	60ℓ	–
ジイソプロピルパーオキシジカーボネート（濃度が52質量%を超えるもの）	Diisopropyl peroxydicarbonate, more than 52%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	積載禁止	–	積載禁止	–	–
シードケーキ（油の含有率が1.5質量%を超え、水分含有率が11質量%以下のもの）	SEED CAKE with more than 1.5% oil and not more than 11% moisture	1386	4.2	–	–	–	–	–	–	–	積載禁止	–	積載禁止	–	A2
シードケーキ（油の含有率が1.5質量%以下で水分含有率が11質量%以下のもの）	SEED CAKE with not more than 1.5% oil and not more than 11% moisture	2217	4.2	–	–	–	–	–	–	–	積載禁止	–	積載禁止	–	A2 A55
シェールオイル	SHALE OIL	1288	3	–	–	G	2 3	E2 E1	Y341 Y344	1ℓ 10ℓ	353 355	5ℓ 60ℓ	364 366	60ℓ 220ℓ	A3
N,N-ジエチルアニリン	N,N-DIETHYLANILINE	2432	6.1	–	–	M	3	E1	Y642	2ℓ	655	60ℓ	663	220ℓ	A113
2-ジエチルアミノエタノール	2-DIETHYLAMINOETHANOL	2686	8	–	3	Q G	2	E2	Y840	0.5ℓ	851	1ℓ	855	30ℓ	–
3-ジエチルアミノプロピルアミン	3-DIETHYLAMINOPROPYLAMINE	2684	3	–	8	G Q	3	E1	Y342	1ℓ	354	5ℓ	365	60ℓ	–
ジエチルアミン	DIETHYLAMINE	1154	3	–	8	G Q	2	E2	Y340	0.5ℓ	352	1ℓ	363	5ℓ	–
ジエチルエーテル	DIETHYL ETHER	1155	3	–	–	G	1	E3	–	–	351	1ℓ	361	30ℓ	–
N,N-ジエチルエチレンジアミン	N,N-DIETHYLETHYLENEDIAMINE	2685	8	–	3	Q G	2	E2	Y840	0.5ℓ	851	1ℓ	855	30ℓ	–
ジエチルケトン	DIETHYL KETONE	1156	3	–	–	G	2	E2	Y341	1ℓ	353	5ℓ	364	60ℓ	–
ジエチルジクロロシラン	DIETHYLDICHLOROSILANE	1767	8	–	3	Q G	2	E0	–	–	積載禁止	–	876	30ℓ	A1
ジエチルパーオキシジカーボネート（濃度が27質量%を超える溶液）	Diethyl peroxydicarbonate, more than 27% in solution	–	–	–	–	–	–	–	–	–	積載禁止	–	積載禁止	–	–
ジエチルベンゼン	DIETHYLBENZENE	2049	3	–	–	G	3	E1	Y344	10ℓ	355	60ℓ	366	220ℓ	–
ジエチレングリコールジナイトレート（25質量%以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化したもの）	DIETHYLENEGLYCOL DINITRATE, DESENSITIZED with not less than 25% non-volatile, water-insoluble phlegmatizer, by mass	0075	1.1	D	–	–	–	–	–	–	積載禁止	–	積載禁止	–	–
ジエチレントリアミン	DIETHYLENETRIAMINE	2079	8	–	–	Q	2	E2	Y840	0.5ℓ	851	1ℓ	855	30ℓ	–
3,3-ジエトキシプロペン	3,3-DIETHOXYPROPENE	2374	3	–	–	G	2	E2	Y341	1ℓ	353	5ℓ	364	60ℓ	–
ジエトキシメタン	DIETHOXYMETHANE	2373	3	–	–	G	2	E2	Y341	1ℓ	353	5ℓ	364	60ℓ	–
四塩化ケイ素	SILICON TETRACHLORIDE	1818	8	–	–	Q	2	E0	–	–	積載禁止	–	876	30ℓ	A1
四塩化炭素	CARBON TETRACHLORIDE	1846	6.1	–	–	M	2	E4	Y641	1ℓ	654	5ℓ	661	60ℓ	–
四塩化チタン	TITANIUM TETRACHLORIDE	1838	6.1	–	8	–	–	–	–	–	積載禁止	–	積載禁止	–	A2
四塩化バナジウム	VANADIUM TETRACHLORIDE	2444	8	–	–	Q	1	E0	–	–	積載禁止	–	854	2.5ℓ	A1
ジオキサン	DIOXANE	1165	3	–	–	G	2	E2	Y341	1ℓ	353	5ℓ	364	60ℓ	–
ジオキソラン	DIOXOLANE	1166	3	–	–	G	2	E2	Y341	1ℓ	353	5ℓ	364	60ℓ	–
磁気材料	MAGNETIZED MATERIAL	2807	9	–	–	S	–	E0	–	–	953	上限なし	953	上限なし	–
シクロオクタジエン	CYCLOOCTADIENES	2520	3	–	–	G	3	E1	Y344	10ℓ	355	60ℓ	366	220ℓ	–
シクロオクタテトラエン	CYCLOOCTATETRAENE	2358	3	–	–	G	2	E2	Y341	1ℓ	353	5ℓ	364	60ℓ	–
シクロテトラメチレンテトラニトラミン（15質量%以上の水で湿性としたもの）	CYCLOTETRAMETHYLENE TETRANITRAMINE, WETTED with not less than 15% water, by mass	0226	1.1	D	–	–	–	–	–	–	積載禁止	–	積載禁止	–	–
シクロテトラメチレンテトラニトラミン（鈍性化したもの）	CYCLOTETRAMETHYLENE TETRANITRAMINE, DESENSITIZED	0484	1.1	D	–	–	–	–	–	–	積載禁止	–	積載禁止	–	–
シクロテトラメチレンテトラニトラミン（15質量%以上の水で湿性としたもの）	HMX, WETTED with not less than 15% water, by mass	0226	1.1	D	–	–	–	–	–	–	積載禁止	–	積載禁止	–	–