7172　ビフェニル－４，４′－ジイル＝テトラキス（２，６－ジメチルフェニル）＝ビス（ホスファート）　(4)—1964

7173　亜塩素酸　(1)—1252

7174　ナトリウム＝トリス（アセチルオキシ）ボラヌイド　(2)—4147

7175　アクリルアミド・２－アクリルアミド－２－メチルプロパン－１－スルホン酸・アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・メタクリル酸・２－メチリデンコハク酸共重合物の末端２－エチルヘキシル＝３－スルファニルプロパノアート又はドデカン－１－チオール付加物（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)—3420

7176　２，２′，６，６′－テトラブロモ－４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール・ホスゲン重縮合物の末端４－*tert*－ブチルフェノール縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)—3358

7177　２，２′，６，６′－テトラブロモ－４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール・ホスゲン重縮合物の末端２，４，６－トリブロモフェノール縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)—3359

7178　アジピン酸・イソフタル酸・*cis*－シクロヘキサン－１，４－ジカルボン酸・*trans*－シクロヘキサン－１，４－ジカルボン酸・ヘキサン－１，６－ジアミン重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)—3360

7179　α－アクリロイル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクチル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物のナトリウム塩（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)—3361

7180　アクリル酸・トリシクロ［５．２．１．$0^{2,6}$］デカン－８－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・２－（ビフェニル－２－イルオキシ）エチル＝アクリラート・１－フェニル－１*H*－ピロール－２，５－ジオン・メタクリル酸共重合物（水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)—3421

7181　｛２，５－ビス（イソシアナトメチル）ビシクロ［２．２．１］ヘプタン・２，６－ビス（イソシアナトメチル）ビシクロ［２．２．１］ヘプタン・２，２－ビス（ヒドロキシメチル）ブタン酸・α－［５－ヒドロキシペンチル（又は６－ヒドロキシヘキシル）］－ω－ヒドロキシ－ポリ（オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル／オキシカルボニルオキシペンタン－１，５－ジイル）・４，４′－［プロパン－２，２－ジイルビス（４，１－フェニレンオキシ）］ジ無水フタル酸重縮合物（ポリイミドに限る。）｝と水の反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)—3362

7182　［スチレン・メチル＝メタクリラート共重合物のメチルアミンによるイミド化（又は脱エステル化又はアミド化又は酸無水物化）反応生成物］のジメチル＝カルボナート及びトリエチルアミンによるメチルエステル化及びエチルエステル化反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)—3422

7183　［スチレン・メチル＝メタクリラート共重合物のメチルアミンによるイミド化（又は脱エステル化又はアミド化又は酸無水物化）反応生成物］のジメチル＝カルボナートによるメチルエステル化反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)—3423

7184　［オキセパン－２－オンとα－ヒドロ－ω－（６－ヒドロキシヘキシル）ポリ（オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル）のエステル交換反応生成物］・ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・２－メチルペンタン－１，５－ジアミン重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)—3363

7185　アリル＝メタクリラート・スチレン・ブタン－１，３－ジイル＝ジメタクリラート・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（架橋構造）（数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)—3424

7186　エチレン＝ジメタクリラート・スチレン・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（架橋構造）（数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)—3425

7187　アラニン・乳酸重縮合物と乳酸重合物の混合物（分子量900以下のものに限る。）　(7)—3364

7188　３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクチル＝メタクリラート・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝メタクリラート・３－（トリメトキシシリル）プロピル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)—3426

7189　トリエトキシ［３－（４－メチルピペラジン－１－イル）プロピル］シラン　(5)—6990

7190　２－フェノキシエチル＝ジフェニル＝ホスファート　(3)—4648

7191　エチレン＝｛［５－（｛［（ブタン－２－イリデンアミノ）オキシ］カルボニル｝アミノ）－１，３，３－トリメチルシクロヘキシル］メチル｝カルバマート＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート・メタクリルアミド・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物のドデカン－１－チオール付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)—3427

7192　６－シアノ－５－オキソ－４－オキサトリシクロ［４．２．１．$0^{3,7}$］ノナン－２－イル＝メタクリラート・２－シクロヘキシルプロパン－２－イル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・３，５－ジヒドロキシ－１－アダマンチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)—3428

7193　（シクロヘキシル＝アクリラート・*tert*－ブチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物の片末端３－スルファニルプロパン－１，２－ジオール付加物）・ベンゼン－１，２：４，５－テトラカルボン酸二無水物重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)—3365

7194　５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・（ジエチル＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール・３－メチルペンタン－１，５－ジオール重縮合物）・ヘキサン－１，６－ジオール重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)—3366

7195　（アジピン酸・イソフタル酸・エチレン＝グリコール・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・デカン二酸・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物）・５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・（ジエチル＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール・３－メチルペンタン－１，５－ジオール重縮合物）・ヘキサン－１，６－ジオール重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)—3367

7196　オクター１－エン・ドデカー１－エン共重合物（末端がオクター１－エン－２－イル又はドデカー１－エン－２－イル基のものに限る。）（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)—3429