シアン化水素（安定剤を入れたものであって、多孔性の不活性物質に吸収させてあるもの）（水分の含有率が3質量%未満のもの）	HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than 3% water and absorbed in a porous inert material	1614	6.1	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	A209
シアン化水素（安定剤入りのもの）（水分の含有率が3質量%未満のもの）	HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than 3% water	1051	6.1	－	3	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	A209
シアン化水素（水溶液）（濃度が20質量%以下のもの）	HYDROGEN CYANIDE, AQUEOUS SOLUTION with not more than 20% hydrogen cyanide	1613	6.1	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
シアン化水素酸（水溶液）（濃度が20質量%以下のもの）	HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION with not more than 20% hydrogen cyanide	1613	6.1	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
シアン化第二水銀	MERCURY CYANIDE	1636	6.1	－	－	M	2	E4	Y644	1kg	669	25kg	676	100kg	－
シアン化第二水銀カリウム	MERCURIC POTASSIUM CYANIDE	1626	6.1	－	－	M	1	E5	－	－	666	5kg	673	50kg	－
シアン化銅	COPPER CYANIDE	1587	6.1	－	－	M	2	E4	Y644	1kg	669	25kg	676	100kg	－
シアン化銅カリウム	POTASSIUM CUPROCYANIDE	1679	6.1	－	－	M	2	E4	Y644	1kg	669	25kg	676	100kg	－
シアン化銅ナトリウム（固体）	SODIUM CUPROCYANIDE, SOLID	2316	6.1	－	－	M	1	E5	－	－	666	5kg	673	50kg	－
シアン化銅ナトリウム（水溶液）	SODIUM CUPROCYANIDE SOLUTION	2317	6.1	－	－	M	1	E5	－	－	652	1ℓ	658	30ℓ	－
シアン化ナトリウム（固体）	SODIUM CYANIDE, SOLID	1689	6.1	－	－	M	1	E5	－	－	666	5kg	673	50kg	－
シアン化ナトリウム（水溶液）	SODIUM CYANIDE SOLUTION	3414	6.1	－	－	M	1 2 3	E5 E4 E1	－ Y641 Y642	－ 1ℓ 2ℓ	652 654 655	1ℓ 5ℓ 60ℓ	658 662 663	30ℓ 60ℓ 220ℓ	A3
シアン化鉛	LEAD CYANIDE	1620	6.1	－	－	M	2	E4	Y644	1kg	669	25kg	676	100kg	－
シアン化ニッケル	NICKEL CYANIDE	1653	6.1	－	－	M	2	E4	Y644	1kg	669	25kg	676	100kg	－
シアン化バリウム	BARIUM CYANIDE	1565	6.1	－	－	M	1	E5	－	－	666	5kg	673	50kg	－
シアン化物（溶液）（他に品名が明示されているものを除く。）	CYANIDE SOLUTION, N.O.S.＊	1935	6.1	－	－	M	1 2 3	E5 E4 E1	－ Y641 Y642	－ 1ℓ 2ℓ	652 654 655	1ℓ 5ℓ 60ℓ	658 661 663	30ℓ 60ℓ 220ℓ	A3
シアン化ブロモベンジル（液体）	BROMOBENZYL CYANIDES, LIQUID	1694	6.1	－	－	M	1	E0	－	－	積載禁止	－	658	30ℓ	A1 A29
シアン化ベンジル（液体）	PHENYLACETONITRILE, LIQUID	2470	6.1	－	－	M	3	E1	Y642	2ℓ	655	60ℓ	663	220ℓ	－
シアン化水素（安定剤が入っていないもの）	Hydrogen cyanide, unstabilized	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
ジイソブチリルパーオキサイド（濃度が32質量%を超え52質量%以下で、希釈液A又はBを48質量%以上含有するもの）	Diisobutyryl peroxide, more than 32% and not more than 52%, when with 48% or more diluent Type A or B	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
ジイソブチルアミン	DIISOBUTYLAMINE	2361	3	－	8	G Q	3	E1	Y342	1ℓ	354	5ℓ	365	60ℓ	－
ジイソブチルケトン	DIISOBUTYL KETONE	1157	3	－	－	G	3	E1	Y344	10ℓ	355	60ℓ	366	220ℓ	－
ジイソブチレン（異性体化合物）	DIISOBUTYLENE, ISOMERIC COMPOUNDS	2050	3	－	－	G	2	E2	Y341	1ℓ	353	5ℓ	364	60ℓ	－
ジイソプロピルアミン	DIISOPROPYLAMINE	1158	3	－	8	G Q	2	E2	Y340	0.5ℓ	352	1ℓ	363	5ℓ	－
ジイソプロピルエーテル	DIISOPROPYL ETHER	1159	3	－	－	G	2	E2	Y341	1ℓ	353	5ℓ	364	60ℓ	－
ジイソプロピルパーオキシジカーボネート（濃度が52質量%を超えるもの）	Diisopropyl peroxydicarbonate, more than 52%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
シードケーキ（油の含有率が1.5質量%を超え、水分含有率が11質量%以下のもの）	SEED CAKE with more than 1.5% oil and not more than 11% moisture	1386	4.2	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	A2
シードケーキ（油の含有率が1.5質量%以下で水分含有率が11質量%以下のもの）	SEED CAKE with not more than 1.5% oil and not more than 11% moisture	2217	4.2	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	A2 A55
シェールオイル	SHALE OIL	1288	3	－	－	G	2 3	E2 E1	Y341 Y344	1ℓ 10ℓ	353 355	5ℓ 60ℓ	364 366	60ℓ 220ℓ	A3
N,N-ジエチルアニリン	N,N-DIETHYLANILINE	2432	6.1	－	－	M	3	E1	Y642	2ℓ	655	60ℓ	663	220ℓ	A113
2-ジエチルアミノエタノール	2-DIETHYLAMINOETHANOL	2686	8	－	3	Q G	2	E2	Y840	0.5ℓ	851	1ℓ	855	30ℓ	－
3-ジエチルアミノプロピルアミン	3-DIETHYLAMINOPROPYLAMINE	2684	3	－	8	G Q	3	E1	Y342	1ℓ	354	5ℓ	365	60ℓ	－
ジエチルアミン	DIETHYLAMINE	1154	3	－	8	G Q	2	E2	Y340	0.5ℓ	352	1ℓ	363	5ℓ	－
ジエチルエーテル	DIETHYL ETHER	1155	3	－	－	G	1	E3	－	－	351	1ℓ	361	30ℓ	－
N,N-ジエチルエチレンジアミン	N,N-DIETHYLETHYLENEDIAMINE	2685	8	－	3	Q G	2	E2	Y840	0.5ℓ	851	1ℓ	855	30ℓ	－
ジエチルケトン	DIETHYL KETONE	1156	3	－	－	G	2	E2	Y341	1ℓ	353	5ℓ	364	60ℓ	－