表一

樹種群	区分	等級	基準強度（単位　一平方ミリメートルにつきニュートン）			
			Fc	Ft	Fb	Fs
（略）						
JSⅢ	甲種	特級	二〇・九	一六・九	二二・五	二・一
		一級	一八・三	一一・三	一六・一	
		二級	一七・〇	九・七	一五・五	
		三級	九・八	五・七	九・〇	
		コンストラクション	一七・九	七・四	一一・八	
	乙種	スタンダード	一四・九	四・一	六・五	
		ユーティリティ	九・八	一・九	三・一	
	たて枠用たて継ぎ材		一四・九	四・一	六・五	
JSA	甲種	特級	二三・八	一一・六	二二・二	二・四
		一級	二〇・八	七・五	一六・〇	
		二級	一九・二	六・二	一五・四	
		三級	一一・一	三・六	八・九	
		コンストラクション	二〇・三	四・六	一一・六	
	乙種	スタンダード	一七・〇	二・六	六・五	
		ユーティリティ	一一・一	一・二	三・一	
	たて枠用たて継ぎ材		一七・〇	二・六	六・五	
JST	甲種	特級	一八・二	一八・〇	二四・〇	一・八
		一級	一六・七	一三・一	一七・六	
		二級	一六・六	一二・九	一七・三	
		三級	九・六	七・五	一〇・〇	
		コンストラクション	一七・〇	九・七	一三・一	
	乙種	スタンダード	一四・七	五・四	七・三	
		ユーティリティ	九・六	二・六	三・五	
	たて枠用たて継ぎ材		一四・七	五・四	七・三	

表二　（略）

表一

樹種群	区分	等級	基準強度（単位　一平方ミリメートルにつきニュートン）			
			Fc	Ft	Fb	Fs
（略）						
JSⅢ	甲種	特級	二〇・九	一六・九	二二・五	二・一
		一級	一八・三	一一・三	一六・一	
		二級	一七・〇	九・七	一五・五	
		三級	九・八	五・七	九・〇	
		コンストラクション	一七・九	七・四	一一・八	
	乙種	スタンダード	一四・九	四・一	六・五	
		ユーティリティ	九・八	一・九	三・一	
	たて枠用たて継ぎ材		一四・九	四・一	六・五	

表二　（略）